

Technisches Merkblatt

HAERING-WDV-SYSTEM

Edelputz R+K

Rillenputzstruktur G 9401

Kratzputzstruktur G 9402

Korn: 2, 3, 4,

Werkstoff :

Mineralischer, modifizierter Edelputz der Mörtelgruppe P Ic nach DIN 18550.

Systemprodukt in den HAERING-WDV-SYSTEMEN P, PD, MD, ML, Z-33.41-526, Z-33.43-527, Z-33.44-528

Anwendung:

Auf mineralischen Armierungsschichten des HAERING-WDV-Systems, wie HAERING-KAM Klebe- und Armierungsmörtel. Sowie auf mineralischen Grundputzen.

Eigenschaften:

Wetterbeständiger, wasserabweisender und sehr gut wasserdampfdurchlässiger, mineralischer Oberputz. Läßt sich sehr gut verarbeiten.

Untergrund:

Trockene, gut abgebundene Armierungsschicht aus HAERING-KAM Klebe-, und Armierungsmörtel, sowie Grundputze nach DIN 18550. Gegebenenfalls Voranstrich bei stark saugenden Untergründen mit HAERING –VS Grund oder mit HAERING-Silikatverdünner S 4100.

Anmischen:

1 Sack HAERING-Edelputz R mit ca. 6 bis 7 l und 1 Sack HAERING-Edelputz K mit ca. 7 bis 8 l Wasser anrühren. Auf gewünschte Verarbeitungskonsistenz einstellen.

Verarbeiten:

Mit Stahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftraufel, Moosgummi-, Holzscheibe oder EPS-, PU-Reibe gleichmäßig abscheiben und strukturieren. HAERING-Edelputz R nur rund, waagrecht oder senkrecht reiben.

Verarbeitungstemperatur :

Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des HAERING-Edelputzes und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Verarbeitungszeit:

Angerührter HAERING-Edelputz innerhalb einer Stunde verarbeiten. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit entsprechend.

Zu rasche Trocknung vermeiden, gegebenenfalls Flächen beschatten und vor Wind schützen.

Hinweis:

Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden

Bindemittel:

Kalk / Zement

Verbrauch :

Edelputz K Korn 2 ca. 2,7 kg / m²

Korn 3 ca. 4,2 kg / m²

Korn 4 ca. 6,6 kg / m²

Edelputz R Korn 2 ca. 3,5 kg / m²

Korn 3 ca. 4,5 kg / m²

Lagerung:

Kühl, trocken, frostfrei

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Angaben zum Transport:

Kein Gefahrgut.

Gefahrstoffverordnung:

Xi reizend

R 36/37/38

Reizt die Augen,

Atmungsorgane und die Haut.

R 43 Sensibilisierung durch

Hautkontakt möglich.

Sicherheitsratschläge :

S 2 Darf nicht in die Hände von

Kindern gelangen.

S 22 Staub nicht einatmen.

S 24 Berührung mit der Haut vermeiden

S 25 Berührung mit den Augen vermeiden

S 26 Bei Berührung mit den

Augen gründlich mit Wasser.

abspülen und Arzt konsultieren.

S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Entsorgung:

Abfallschlüssel Nr.: 170101

Nur restentleerte Verpackung zum

Recycling geben. Information ggf. vom

örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 21.09.11

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muß jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

HAERING GmbH • Mühlstraße 2 – 10 • 74199 Untergruppenbach – Unterheinriet

Tel: 07130/47020 • FAX: 07130/470210

<http://www.haering-lacke.de> • e-mail@haering-lacke.de