

Edelputz LK

Leichtputz mit Kratzputzstruktur G 9406

Korn: 1,5, 2, 3

Werkstoff:	Mineralischer, modifizierter Leichttrockenmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN 18550, CS II nach EN 998-1 Systemprodukt in den HAERING-WDV-SYSTEMEN P, PD, MD, ML, Z-33.43-527, Z-33.44-528.		
Anwendung:	Auf mineralischen Armierungsschichten des HAERING-WDV-Systems, wie HAERING-KAM Klebe- und Armierungsmörtel. Sowie auf mineralischen Grundputzen.		
Eigenschaften:	Wetterbeständiger, wasserabweisender und sehr gut wasserdampfdurchlässiger mineralischer Oberputz. Lässt sich sehr leicht verarbeiten.		
Untergrund:	Trockene, gut abgebundene Armierungsschicht aus HAERING-KAM Klebe- und Armierungsmörtel sowie Grundputze nach DIN 18550. Gegebenenfalls Voranstrich bei stark saugenden Untergründen mit HAERING –VS Grund oder mit HAERING-Silikatverdünner S 4100.		
Verarbeitung:	<p>Verarbeitungstemperatur : Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des HAERING-Edelputzes und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.</p> <p>Verarbeitung: Mit Stahltraufel gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftraufel, Moosgummi-, Holzscheibe oder EPS-, PU-Reibe gleichmäßig abscheiben.</p>		
Anmischen:	1 Sack HAERING-Edelputz LK mit ca. 9 bis 10 l Wasser anrühren, auf gewünschte Verarbeitungskonsistenz einstellen und ca. 10 min reifen lassen.		
Verarbeitungszeit:	Angerührter HAERING-Edelputz innerhalb einer Stunde verarbeiten. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Verarbeitungszeit entsprechend. Zu rasche Trocknung vermeiden, gegebenenfalls Flächen beschatten und vor Wind schützen.		
Hinweis:	Die Verbrauchszahlen sind Richtwerte.		
Technische Daten:	<p>Zusammensetzung: Kalk / Zement</p> <p>Verbrauch: Edelputz LK Korn 1.5 ca. 1,8 kg / m² Edelputz LK Korn 2 ca. 2,3 kg / m² Edelputz LK Korn 3 ca. 3,3 kg / m²</p> <p>Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser</p> <p>Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei</p>	<p>Angaben zum Transport: Kein Gefahrgut</p> <p>Gefahrstoffverordnung: Masse: Xi reizend. R36/37/38 Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.</p> <p>Sicherheitsratschläge : S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 22 Staub nicht einatmen. S 24 Berührung mit der Haut vermeiden.</p>	<p>S 25 Berührung mit den Augen vermeiden. S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen</p> <p>Entsorgung: Abfallschlüssel Nr.: 170101 für HAERING® Edelputz. Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.</p>

Technische Information: Stand 16.04.2007

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.