

Rollputz fein für aussen

P 7550

Werkstoff:	Wasserverdünnbarer, feinkörniger Dispersionsputz für dünn-schichtige individuelle Putzstrukturen für den Aussenbereich. Mit erhöhtem Schutz vor Algen- und Pilzbefall.		
Anwendung:	Vorzugsweise auf Armierungsschichten des HAERING-WDV-Systems, wie HAERING-VS-Spachtel oder HAERING-KAM Klebe- und Armierungsmörtel sowie auf allen tragfähigen und fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Kunstharzspachteln und Altanstrichen.		
Eigenschaften:	Wasserdampf- und CO ₂ -durchlässig, wetterbeständig, schlagregenfest, stoßfest. Vielseitig einfärbbar und leicht verarbeitbar. Sehr gute Haftung und Elastizität.		
Untergrund:	Gut abgebundene, trockene Armierungsschichten des HAERING-WDV-Systems, wie HAERING-VS-Spachtel oder HAERING-KAM Klebe- und Armierungsmörtel sowie auf fachgerecht vorbereiteten mineralischen Grundputzen, Dispersionsspachteln und Altanstrichen.		
Verarbeitung:	<p>Verarbeitungstemperatur : Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des HAERING-Rollputzes und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, bei starkem Wind oder hoher Luftfeuchtigkeit arbeiten.</p> <p>Verarbeitung: Mit Edelstahltraufel gleichmäßig auf gewünschte Schichtstärke aufziehen (maximale Schichtstärke beachten) und mit Kelle individuell modellieren. Mit feuchter kurzfloriger Rolle die noch nasse Fläche mit leichtem Druck überarbeiten und dabei die Grate glätten. Der Putz kann auch mit einer Walze aufgetragen und mit einer Strukturwalze abgerollt werden. Die maximale mittlere Schichtstärke von ca. 3 mm darf nicht überschritten werden.</p>		
Hinweis:	Auf einer Fläche dürfen nur Lieferungen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden. Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte.		
Technische Daten:	<p>Zusammensetzung: Wässrige Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Additive, Konservierungsmittel.</p> <p>Dichte: Ca. 1,8 g/cm³</p> <p>Farbton: Weiss und getönt</p> <p>Abtönen: Mit HAERING[®]-Volltonfarben. Pastelltöne max. 2 % HAERING-Volltonfarben. Kräftige Farbtöne ab Werk Haeramix Farbsystem.</p>	<p>Verdünnung: Wasser max. 2 % (Kellenputz) max. 5 % (Rollputz)</p> <p>Verarbeitungstemperatur: Nicht unter + 5 °C</p> <p>Verarbeitung: Auftragen mit Walze oder Edelstahltraufel. Strukturieren mit Strukturwalze oder Kelle.</p> <p>Verbrauch : Ca. 1,5 - 4 kg/m² Je nach Struktur und Untergrund.</p> <p>Trocknung: Je nach Schichtstärke ca. 12 bis 24 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.</p>	<p>Reinigung der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.</p> <p>Lagerung: Kühl, trocken, frostfrei. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.</p> <p>Gefahrstoffverordnung: Entfällt</p> <p>Angaben zum Transport: Kein Gefahrgut</p> <p>Produkt-Code: M – DF 02</p> <p>Entsorgung: Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.</p>

Technische Information: Stand 14.08.2008

Diese Information wurde nach neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit muß jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.