

## HOLZLASUREN

### FARBTONKARTE



#### Acryllasur

Artikelnummer: W0016..

##### Eigenschaften

wasserverdünnbar  
ohne biozide Wirkstoffe  
schadstoffarm  
geruchsneutral  
vergilbungstabil

**Anwendungsbereich:** außen und innen  
**Glanzgrad:** seidenmatt  
**Bindemittelbasis:** Acrylatdispersion  
**Staubtrocken (Normklima):** ca. 1 h  
**Überstreichbar (Normklima):** ca. 3 – 4 h  
**Verbrauch (gehobelt Holz):** ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
**Ergiebigkeit:** ca. 12 m<sup>2</sup>/l  
**Anstrichaufbau:** 1 – 3 Anstriche



#### Holzschutzgrund AF \*

Artikelnummer: M001000

##### Eigenschaften

farblos Bläueschutzgrund,  
lösemittelhaltig, aromatenfrei  
geruchsneutral, tiefenwirksam,  
verbessert Haftung  
nachfolgender Anstriche

**Anwendungsbereich:** außen  
**Glanzgrad:** matt  
**Bindemittelbasis:** Alkydharz  
**Staubtrocken (Normklima):** ca. 3 h  
**Überstreichbar (Normklima):** ca. 24 h  
**Verbrauch (sägeraues Holz):** ca. 180 – 220 ml/m<sup>2</sup>  
**Ergiebigkeit:** ca. 5 m<sup>2</sup>/l  
**Anstrichaufbau:** 1 – 2 Anstriche

\* Holzschutzmittel sicher verwenden – vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



#### Holzlasur AF

Artikelnummer: M0015..

##### Eigenschaften

lösemittelhaltig, aromatenfrei  
geruchsneutral  
mit UV-Absorber  
High-Solid-Qualität  
ohne biozide Wirkstoffe

**Anwendungsbereich:** außen und innen  
**Glanzgrad:** seidenmatt bis seidengläzend  
**Bindemittelbasis:** Alkydharz  
**Staubtrocken (Normklima):** ca. 4 – 6 h  
**Überstreichbar (Normklima):** ca. 24 h  
**Verbrauch (gehobelt Holz):** ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
**Ergiebigkeit:** ca. 12 m<sup>2</sup>/l  
**Anstrichaufbau:** 1 – 3 Anstriche



#### Compact Lasur AF

Artikelnummer: M0016..

##### Eigenschaften

lösemittelhaltig, aromatenfrei  
geruchsneutral  
mit UV-Absorber  
High-Solid-Qualität  
thixotrop, tropfgehemmt  
ohne biozide Wirkstoffe

**Anwendungsbereich:** außen und innen  
**Glanzgrad:** seidenmatt bis seidengläzend  
**Bindemittelbasis:** Alkydharz  
**Staubtrocken (Normklima):** ca. 4 – 6 h  
**Überstreichbar (Normklima):** ca. 24 h  
**Verbrauch (gehobelt Holz):** ca. 80 – 100 ml/m<sup>2</sup>  
**Ergiebigkeit:** ca. 10 m<sup>2</sup>/l  
**Anstrichaufbau:** 1 – 3 Anstriche

farblos

M001500  
M001600  
W001600

ebenholz

M001501  
M001601  
W001601

eiche hell

M001502  
M001602  
W001602

kiefer

M001503  
M001603  
W001603

mahagoni

M001504  
M001604  
W001604

nussbaum

M001505  
M001605  
W001605

palisander

M001507  
M001607  
W001607

teak

M001509  
M001609  
W001609

weiß

M001511  
M001611  
W001611

eiche dunkel

M001517  
M001617  
W001617

kastanie

M001518  
M001618  
W001618

treibholz

M001519  
M001619  
W001619

antikweiß

M001520  
M001620  
W001620

rubinrot

M001521  
M001621  
W001621



platingrau  
M001530



#### Patina Lasur AF

Artikelnummer: M001530

##### Eigenschaften

attraktiver Altholz-Charakter  
lösemittelhaltig  
geruchsarm  
aromatenfrei  
ohne biozide Wirkstoffe  
hoher UV-Schutz

**Anwendungsbereich:** außen und innen  
**Glanzgrad:** seidenmatt bis seidengläzend  
**Bindemittelbasis:** Alkydharz  
**Staubtrocken (Normklima):** ca. 4 – 6 h  
**Überstreichbar (Normklima):** ca. 24 h  
**Verbrauch (gehobelt Holz):** ca. 80 ml/m<sup>2</sup>  
**Ergiebigkeit:** ca. 12 m<sup>2</sup>/l  
**Anstrichaufbau:** 1 – 3 Anstriche

## HOLZ IST EIN WUNDERBARES NATURMATERIAL



- Vielseitig
- Modern
- Hochwertig

Um dem Holz die Langlebigkeit zu ermöglichen, ist intensiver Holzschutz unverzichtbar.

HAERING® bietet hierfür ein umfassendes Programm an hochwertigen Beschichtungen.

## HAERING – HOLZLASUREN EIGENSCHAFTEN



- Hohe Farbvielfalt
- Beste Ergiebigkeit
- UV-beständige Pigmente
- Extrem wasserabweisend
- Optimale Verarbeitung

Durch den lasierenden Charakter ist sichergestellt, dass die ganze Schönheit des Holzes erhalten bleibt.

Alle HAERING®-Produkte entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.