



## Produktinformation

### Produktbeschreibung

Hoch diffusionsfähige und wetterbeständige Silikonharz-Fassadenfarbe. DIFFASIL® ABF mit erhöhter Filmkonservierung gegen Algen und Pilze.

### Anwendung

Hochwertige mineralmatte Silikonharz-Fassadenfarbe für den universellen Einsatz auf mineralischen oder dispersionsgebundenen Putzen, beschichtet oder unbeschichtet. Ideal auch als Egalisationsanstrich sowie für die Neu- und Renovierungsbeschichtung auf WDV-Systemen.

#### Eigenschaften:

- hoch wetterbeständig, schmutzunempfindlich, wasserabweisend
- stumpfmatt, hohes Deckvermögen
- geringe Verschmutzungsneigung
- hoch diffusionsfähig und CO<sub>2</sub>-durchlässig,
- spannungsarm und füllkräftig, ideal für Renovierungsbeschichtungen
- universell tönbar
- mit verkapseltem Filmschutz für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall.  
(DIFFASIL® ABF mit erhöhter verkapselter Filmkonservierung)

#### Kenndaten nach DIN EN 1062:

- Wasserdurchlässigkeitsrate: Klasse W<sub>3</sub> (niedrig) w-Wert: < 0,1 kg/(m<sup>2</sup>xh<sup>0,5</sup>)
- Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V<sub>1</sub> (hoch), s<sub>d</sub>-Wert: < 0,14 m

## Verarbeitung

### Untergrund

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit HAERING® UNISIL® -Grund -ELF- oder Tiefgrund -ELF- grundieren.

**Nicht festhaftende Altanstriche:** Restlos entfernen.

**Algen- und moosbefallene Flächen:** Schimmel- bzw. Pilzbefall durch Hochdruck-Naßreinigung entfernen. Flächen mit HAERING Sanitox Sanierlösung D 1051 vorbehandeln und gut trocknen lassen.

### Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen, rollen, spritzen (DIFFASIL® airless-Einstellung)

### Anstrichaufbau

**Grundierung:** je nach Art und Zustand des Untergrundes.

**Zwischenbeschichtung:** DIFFASIL® / DIFFASIL® ABF mit max. 10 % mit Wasser verdünnt

**Schlussbeschichtung:** DIFFASIL® / DIFFASIL® ABF mit max. 5 % mit Wasser verdünnt

**Neuputz:** Bzgl. der Abbindezeit sind die Angaben des Putzherstellers zu beachten.

Verarbeitung nicht unter +5°C Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung sowie bei Regen oder starkem Wind verarbeiten. An einer Fläche dürfen nur Liefermengen mit derselben Fertigungsnummer verarbeitet werden.





## Verarbeitung

### Hinweis

Bei der Anwendung auf WDVS-Fassaden, sowie bei Fassadenflächen, die unter speziellen Objektbedingungen oder durch natürliche Witterungseinflüsse stärker als üblich feuchtebelastet werden, besteht ein erhöhtes Risiko der Pilz und Algenbildung. Wir empfehlen deshalb für gefährdete Flächen unser Spezialprodukt DIFFASIL<sup>®</sup> ABF einzusetzen. Dieses Produkt enthält einen erhöhten Anteil spezieller verkapselter Wirkstoffe, die das Wachstum von Pilzen und Algen zeitlich verzögern. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhafter Schutz vor Algen- und/oder Pilzbefall jedoch nicht gewährleistet werden, siehe auch BFS-Merkblatt Nr. 9.

Bei intensiv getönten Farben kann eine mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu hellen Streifen führen (sogenannten Schreibeffekt bzw. Füllstoff-/Pigmentbruch). Die Witterungsbeständigkeit wird durch diese bei allen matten Fassadenfarben produktspezifische Eigenschaft nicht beeinflusst.

Eine gleichbleibende Farbtongenauigkeit kann je nach vorliegendem Untergrund, insbesondere bei unterschiedlich saugenden Untergründen, unterschiedlichen Trocknungsbedingungen bzw. bei unterschiedlicher Oberflächenstruktur nicht zugesichert werden. Durch unterschiedliche Bewitterung der Beschichtung können Farbtonveränderungen auftreten. BFS-Merkblätter Nr. 25 und 26 beachten.

Während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schützen. Bei Missachtung sind Beschichtungsschäden in Form von Ablösung, Blasenbildung, vorzeitige Kreidung möglich.

Bei einer massiven Feuchtigkeitseinwirkung (durch Tau, Nebel, Regen und besonders durch Schlagregen) während der Trocknungsphase können wasserlösliche Hilfsstoffe ausgewaschen werden. Diese können in ungünstigen Fällen als klebrige, leicht glänzende Ablaufspuren (Hilfsstoffausläufer) sichtbar werden. Deshalb den Farbanstrich während der Trocknungsphase vor Feuchtigkeit schützen. Vorhandene Ablaufspuren haben keinen Einfluss auf die Produkthaltbarkeit, sie sind wasserlöslich und werden durch weitere Bewitterung vollständig entfernt.



**Technische Daten**

<b>Zusammensetzung</b>	Acryldispersion, Silikonharzemulsion, Titandioxid, Calciumcarbonat, silikatische Füllstoffe, mineralische Füllstoffe, Konservierungsmittel, Filmkonservierer.
<b>Kenndaten nach DIN EN 1062</b>	Wasserdurchlässigkeitsrate: Klasse W <sub>3</sub> (niedrig) w-Wert: < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> xh <sup>0,5</sup> ), Wasserdampfdurchlässigkeit: Klasse V <sub>1</sub> (hoch), s <sub>d</sub> -Wert: < 0,14 m
<b>Dichte/Farbtone/Gebinde</b>	<b>Dichte:</b> Ca. 1,6 g/cm <sup>3</sup> / <b>Farbtone:</b> weiss. / <b>Gebindegröße:</b> 15 l in weiss, Base 2 und 3
<b>Abtönen</b>	Maschinell im HAERAMIX System oder mit max. 10 % HAERING <sup>®</sup> - Fassaden-Volltonfarben.
<b>Verdünnung</b>	Ca. 5 bis 10% Wasser (je nach Anwendung)
<b>Verarbeitung</b>	Streichen, rollen, spritzen (Airless-Spritzverfahren: Spritzdruck: 150 – 180 bar / Düsengröße: 0,021" - 0,025" Inch)
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.
<b>Verbrauch</b>	Ca. 200 ml/m <sup>2</sup> je Anstrich bei feiner Putzstruktur. Auf rauen Flächen je nach Struktur entsprechend mehr.
<b>Trocknung</b>	Überarbeitbar nach ca. 10 Stunden bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen. Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.
<b>Reinigung</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
<b>Lagerung</b>	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate.
<b>GISCODE</b>	BSW50
<b>EU-Grenzwerte</b>	Kat. (A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC.
<b>Kennzeichnung / Sicherheitshinweise</b>	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 17.08.2023

**Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet**  
**Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · E-mail: info@haering.de · Internet: www.haering.de**