

**Produktinformation****Produktbeschreibung**

Wasserverdünnbare, stumpfmatte Silikonharz – Innenfarbe.

Anwendung

Für stumpfmatte Anstriche auf Wand- und Deckenflächen im gesamten Innenbereich. Geeignet für alle Untergründe z. B. Raufaser, Glattvlies-Wandbelägen, Innenputz, Beton, Gipskarton, intakten Dispersionsfarbenanstrichen und Porenbeton. Ideal zur Beschichtung von streiflichtempfindlichen Oberflächen

Eigenschaften:

- emissionsminimiert, weichmacher- und lösungsmittelfrei nach VdL-RL01
- frei von foggingaktiven Substanzen
- Emissionsklasse A+ (bestmöglicher Wert gemäß Verordnung [F] zur Kennzeichnung von Bauprodukten)
- stumpfmattes Oberflächenbild und hoher Weißgrad
- sehr gute Deckkraft
- hoch diffusionsfähig
- ansatzfreie Verarbeitung durch sehr lange Offenzeit
- hervorragend ausbesserungsfähig, streifenfreie Oberfläche,
- ansatzfreies Arbeiten auch auf Flächen mit ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht)

Kenndaten nach DIN EN 13300:

- Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2
- Kontrastverhältnis: H₁₀-Klasse 1, bei 7 m²/l
- Glanz: G4 stumpfmat
- Maximale Korngröße: S1 fein (< 100µm)

Verarbeitung**Untergrund**

Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sein. VOB Teil C, DIN 18 363, Abs. 3, beachten. Saugende Untergründe mit HAERING® Tiefgrund - ELF-grundieren.

Ungestrichene Raufaser - Relief- oder Prägetapeten: Ohne Vorbehandlung streichen.

Nicht festhaftende Tapeten:

Restlos entfernen, Kleisterreste abwaschen, mit HAERING® Tiefgrund -ELF- grundieren.

Gipsbauplatten:

Spachtelgrate abschleifen, Untergrund auf ausreichende Qualitätsstufen prüfen. Fertig gespachtelte Gipsbauplatten mit HAERING® Tiefgrund - ELF- (1:1 mit Wasser verdünnt) grundieren. (BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten)

Schimmelbefallene Flächen:

Naß reinigen und die trockene Fläche mit HAERING® Dekolor® schimmelhemmend ELF beschichten.

Mit Nikotin-, Wasser -, Ruß - oder Fettflecken verunreinigte Flächen:

HAERING® ISO-TOPP verwenden.

Verarbeitung

Streichen, rollen, spritzen (airless). Nicht unter +5 °C verarbeiten.

Anstrichaufbau

Vor Gebrauch gut aufrühren. Ein satter, gleichmäßiger Anstrich, unverdünnt oder mit max. 5 % Wasser verdünnt. Bei kontrastreichen Untergründen einen zusätzlichen Grundanstrich, mit ca. 5 % Wasser verdünnt, ausführen.



**Technische Daten**

Zusammensetzung	Polymerdispersion, Silikonharzemulsion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Talkum, Silikate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.
Dichte	ca. 1,6 g/cm ³
Farbton	Weiss
Gebindegröße	15 l
Abtönen	Dekosil ist abtönbar mit max. 10 % HAERING®- Vollton- und Abtönfarben.
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen (airless).
Verdünnung	Wasser, max. 5 bis 10 %.
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Farbe und des Untergrundes nicht unter +5 °C absinken.
Verbrauch	Ca. 140 ml/m ² je Anstrich und in Abhängigkeit vom Untergrund, bei einer Ergiebigkeit von 7 m ² /l
Trocknung	Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 4 – 6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 2 - 3 Tagen. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde 12 Monate.
GISCODE	BSW20
EU-Grenzwert	Kat. (A/a): 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC
Kennzeichnung / Sicherheitshinweise	Nähere Angaben siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Stand 19.11.2025

Haering GmbH · Mühlstrasse 2-10 · 74199 Untergruppenbach-Unterheinriet
Telefon: 07130 / 4702-0 · Telefax: 07130 / 4702-10 · E-Mail: info@haering.de · Internet: www.haering.de